



FICHA TÉCNICA

BUCATHANE F75



DESCRIPCIÓN:

Bucathane F75 es una dispersión de poliuretano alifático, base agua, que forma una película fuerte y flexible.

USOS:

Como capa intermedia en sistemas de impermeabilización con tráfico vehicular como estacionamientos, cruces peatonales, áreas productivas de tráfico medio o rampas. Por su naturaleza elastomérica, es adecuado como puente entre un impermeabilizante flexible y un acabado rígido, para disminuir al máximo el agrietamiento del top coat por movimientos estructurales. Puede ser aplicado con rodillo, squeegee o restirador dentado.

PROPIEDADES FÍSICAS:

PROPIEDADES	RESULTADOS
% Sólidos	• 40+-5
Densidad (g/ml)	• 1.04 – 1.1
Viscosidad (Cps)	• <600 Cps
Naturaleza	• Poliuretano
Dureza König	• 35 – 45 sec (ASTM D4366)
Resistencia a la tensión	• 35 mPa (ASTM D882)
Elongación	• 450% (ASTM D882)
Resistencia a la abrasión (TABER)	• 40 mg (ASTM D4060)

RENDIMIENTOS:

5.28 m2 por litro a 3 milésimas de película seca.

PRESENTACIÓN:

Bucathane F75 es distribuido en cubetas de plástico de 19 litros cada una, en color blanco, gris claro o gris ligero.

SEGURIDAD:

- Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

- Aplique el equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.

MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.

NO SE INGIERA. MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BUCA



RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

