



FICHA TÉCNICA

BUCAPOXY FLEX



DESCRIPCIÓN:

Sistema epóxico flexible de dos componentes 100% sólidos diseñado especialmente para juntas de concretos horizontales.

USOS:

- Ideal para relleno de juntas de control expansión y diamante

BENEFICIOS:

- Excelente flexibilidad y elasticidad
- Resistente a los movimientos del concreto
- Resistente a químicos
- Absorbe las vibraciones del piso
- Rápido secado
- Fácil de aplicar

PROPIEDADES GENERALES:

Naturaleza	• Epóxico
Acabado	• Semi-brillante
Densidad a 25°C	• 0.98 – 1.2 g/ml
Sólidos en peso	• 98% min
Sólidos en volumen	• 96% min
VOC (g/l)	• 0
Vida útil de mezcla a 25°C	• 40 a 50 min
Componentes	• 2

*Parámetros en mezcla

TIEMPOS DE SECADO:

A 25°C humedad relativa 50%.

- Al tacto: 6 h
- Duro: 24 h
- Curado total: 72 h

RENDIMIENTOS:

Para 1 KIT de 8 Litros

Ancho por profundidad	Metros lineales Bucaflex por litro
4 mm x 25 mm	10
10 mm x 25 mm	4
15 mm x 25 mm	2.6

Espesor recomendado: según el ancho y profundidad de la grieta.

PRESENTACIÓN:

KIT 8 L

MEZCLADO:

KIT PARA 8 Litros

- 4 L Parte A
- 4 L Parte B

Relación de mezcla en volumen:

1:1 entre A y B

Mezcle la parte A y B:

Disperse por 2 minutos aproximadamente con medios mecánicos y baja velocidad para evitar introducir burbujas.

La mezcla se debe de ver homogénea. Sólo mezcle lo necesario para el área que se va a recubrir.

HERAMMIENTAS DE APLICACION:

- Taladro de bajas revoluciones (para mezclar las partes del sistema).
- Llana dentada manual.
- Brocha.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, polvo o fibras textiles. Se recomienda una limpieza a detalle, aislando el área de corrientes de aire que pudieran introducir contaminantes. Si el concreto es nuevo, deberá cumplir con un tiempo de curado mínimo de 28 días antes de aplicar el



recubrimiento. El concreto puede ser escurificado o pulido. Es importante que al piso se le haya aplicado primer previo a la aplicación del autonivelante.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

- Temperatura optima de aplicación: de 5 a 38°C
- Humedad máxima relativa del ambiente 80%.

COLORES EN LÍNEA:



Gris Claro

Realizamos colores personalizados.

**Los colores mostrados son solo para referencia, pueden mostrar variaciones al tono real.

PROPIEDADES MECANICAS:

Color	Gris
Resistencia a la tensión	300 PSI
Dureza lápiz, ASTM D 2240	50/40
Adherencia, ACI 503R	351 psi, 100 % falla del concreto
Flamabilidad	Auto extingible sobre concreto
Elongación ASTM D 412	80 %

ALMACENAMIENTO:

2 años en un lugar fresco y seco, evite exponer directamente al sol, el ambiente no debe superar los 30°C.

SEGURIDAD:

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.

MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE

RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V. Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

