



FICHA TÉCNICA

BUCAPOXYPLUS



DESCRIPCIÓN:

Es un producto epóxico de dos componentes de altos sólidos y bajo VOC.

USOS:

Se usa como recubrimiento de alto espesor; diseñada especialmente como acabado en sistemas para pisos de concreto proporcionando excelentes propiedades mecánicas y con buen secado.

BENEFICIOS:

- Excelente adhesión al concreto.
- Excelente poder cubriente.
- Excelente brillo.
- Excelente adherencia a superficies de concreto húmedo.
- Excelente adherencia entre capas (Primario y tapaporo).
- Fácil aplicación.
- Excelente nivelación.
- Libre de solventes.
- Resistente al tráfico y a la abrasión.
- Material 100% sólido, sin olores nocivos o tóxicos durante y después de la aplicación.

PROPIEDADES GENERALES:

Naturaleza	• Epóxico.
Acabado	• Brillante
Densidad a 25°C	• 1 – 1.2 g/ml
Sólidos en peso	• 98% min
Sólidos en volumen	• 96% min
VOC (g/l)	• 0
Vida útil de mezcla a 25°C	• 40 a 50 min
Componentes	• 2

*Parámetros en mezcla

TIEMPOS DE SECADO:

A 25°C y 50 % de humedad relativa

- Al tacto: 3-5 h
- Para repintar: 6 h
- Duro: 48 h
- Curado total: 72 h

RENDIMIENTOS:

Para 1 litro mezcla:

- 10 m² a 5 milésimas
- No. De manos recomendadas: 1
- Espesor recomendado: 4 mils.

Alto espesor: 20 milésimas

Para 1 litro mezcla:

- 2.5 m² a 20 milésimas.

PRESENTACIÓN:

KIT 57 y 28.5 L

MEZCLADO:

Relación de mezcla: 2 a 1

Agregue la parte A a la parte B, en proporción 2 a 1, mezcle alrededor de 2 minutos con medios mecánicos, (taladro con propela) hasta apreciar mezcla homogénea.

HERAMIENTAS DE APLICACION:

- Taladro de bajas revoluciones (para mezclar las partes del sistema)
- Llana dentada manual
- Rodillo de picos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, polvo o fibras textiles, se recomienda una limpieza a detalle, aislando el área de corrientes de aire que pudieran introducir contaminantes. Si el concreto es nuevo, deberá cumplir con un tiempo de curado mínimo de 28 días antes de aplicar el recubrimiento. El concreto puede ser escarificado o pulido. El área se puede preparar con máquinas



desbastadoras o shot-blast de blast track.

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

- Aplicar previamente primario epoxico (**bucapoxy**).
- Temperatura optima de aplicación: de 5 a 38°C.
- Humedad máxima relativa del ambiente 80%.
- Humedad del sustrato: < 4% (si se supera el límite se recomienda aplicar barrera de vapor previamente (**bucapor**)).
- Lijar (después de las 12 h) para quitar imperfecciones y asperezas que pueda tener en la superficie (En caso de poner capas posteriores).

COLORES EN LÍNEA:



Realizamos colores personalizados.

**Los colores mostrados son solo para referencia, pueden mostrar variaciones al tono real.

ALMACENAMIENTO:

2 años en un lugar fresco y seco, evite exponer directamente al sol, el ambiente no debe superar los 30°C.

SEGURIDAD:

No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso. Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.

MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo

se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR.

BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

