



FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA TRÁFICO



DESCRIPCIÓN:

Pintura de Alto Desempeño, formulada con resina alquidámica y hule clorado; de secado rápido. pintura para señalización vial de tráfico que tiene una excelente adherencia sobre asfalto curado, concreto, ladrillo y otras carreteras asfaltadas.

USOS:

- Señalamiento vial
- Asfalto
- Concreto
- Ladrillo y otros revestimientos carreteros
- Señalamientos en aeropistas

BENEFICIOS:

- Secado rápido
- Altos sólidos

PROPIEDADES GENERALES:

Naturaleza	• Alquidal hule clorado
Acabado	• Mate
Densidad a 25°C	• 1.38 min
Viscosidad a 25°C	• 70 - 80
Sólidos en peso	• 65% min
Sólidos en volumen	• 40% min
VOC (g/l)	• 490 máx
Fineza (Hg)	• 3 - 4

TIEMPOS DE SECADO:

A 25°C humedad relativa 50%

- Al tacto: 10 min.
- Uso ligero: 40 min.
- Puesto al servicio: 60 min.

RENDIMIENTO:

25- 30 metros lineales en superficies lisas en franjas de 10 cm de ancho (sin pérdidas) a un espesor de película seca de 6 mils.

MEZCLADO:

Antes de la aplicación es necesario agitar la pintura desde el fondo hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar completamente mezclada.

COLORES EN LÍNEA:



Realizamos colores personalizados.

**Los colores mostrados son solo para referencia, pueden mostrar variaciones al tono real.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie por pintar deberá estar completamente seca y libre de aceites, grasas y todo tipo de contaminantes. Asegurarse de que el concreto tenga por lo menos 28 días de fraguado antes de aplicar la pintura. Remover cualquier tipo de pintura vieja o pintura que se esté desprendiéndose.

Sobre superficie de asfalto se recomienda aplicar desengrasante para una mejor adherencia a la superficie.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda una aplicación de dos manos para tener un espesor de 4 a 6 mils de película seca.

Para acabado reflectivo se recomienda espolvorear de 700 a 800 g de microesfera de vidrio por litro.

- Brocha de pelo
- Aspersión
- Máquina pintarayas.



RECOMENDACIONES DE APLICACION:

- Temperatura optima de aplicación: de 5 a 38°C.
- Humedad máxima relativa del ambiente 80%

ALMACENAMIENTO:

2 años en un lugar fresco y seco, evite exponer directamente al sol, el ambiente no debe superar los 30°C.

SEGURIDAD:

No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso. Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

****VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.**
MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea

presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.

BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

